

PRODUKTDATENBLATT

Splitt 2/8 (DIN EN 13242)

**100% Recycling, vollwertiger Primärrohstoffersatz
– regional gewonnener Splitt für nachhaltiges Bauen**

Produktbeschreibung

Splitt 2/8 (DIN EN 13242) ist eine genormte rezyklierte Gesteinskörnung für den Einsatz im Ingenieur-, Straßen und Wegebau, welche als vollwertiger Ersatz für natürliche Gesteinskörnungen Anwendung finden kann. Der aus Hartgestein gewonnene Splitt, zeichnet sich hierbei durch eine hohe Frostbeständigkeit, Abrieb- sowie Schlagfestigkeit aus.

Anwendungsgebiete

- Einsatz als Bettungsmaterial (in Anlehnung an die TL Pflaster StB 06) zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen.
- Anwendung als Streusplitt, besonders geeignet bei Eisglätte und Blitzeis
- Ideal auch als Deckschicht für die Herstellung von wassergebundenen Wegen, z.B. Gartenwegen, Radwegen, Wanderwegen oder im landwirtschaftlichen Wegebau, geeignet.
- Hervorragend auch zur eigenen Herstellung von Garten- und Landschaftsbaubeton im privaten Anwendungsbereich geeignet

Produktmerkmale/ Vorteile

Splitt 2/8 (DIN EN 13242) vereint die folgenden Vorteile:

- Zuverlässige und geprüfte Qualität
- Hergestellt aus 100 % regionalen Recyclingbaustoffen
- Gut verdichtbar und wasserdurchlässig
- Hohe Abrieb- und Schlagfestigkeit
- Nicht frostempfindlich (F1)
- Garantiert umwelt- und ressourcenschonend

TECHNISCHE DATEN

Hauptbestandteile	Rezykliertes Hartgestein (100 % Naturstein)
Körnung	2 – 8 mm
Kornzusammensetzung	G _C 85/15
Feinanteile	≤ 1 Ma.-% (f ₁)
Rohdichte	2690 kg/m ³
Widerstand gegen Frostbeanspruchung	F1
Wasseraufnahme	0,7 Ma.-%
Umweltrelevante Merkmale (TL Gestein-StB)	RC-1

LOGISTIK UND SICHERHEITSHINWEISE

Lieferform	Lose
Lagerfähigkeit/ Lagerbedingungen	-
Sicherheitshinweise	-

Rechtshinweise:

Dieses Produktdatenblatt soll nach bestem Wissen beraten und ersetzt alle früheren Produktdatenblätter. Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

MUEG Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH
Geiseltalstraße 1
06242 Braunsbedra
Deutschland

Tel.: +49 34633 41 - 0

Fax: +49 34633 41 - 261

Mail: info@mueg.de

Web: www.mueg.de/ www.mueg-gipsrecycling.de

